CTL 决议

标准: IEC 60245-3:am1 ed.2.0 IEC 60245-4:ed.2.2 IEC 60245-5:am1 ed.2.0 IEC 60245-6:am1 am2 ed.2.0 IEC 60245-7:am1 ed.1.0 IEC 60245-8:am1 ed.1.0	条款:	编号: DSH-661
主题: 橡皮绝缘电缆样品要求	关键词: —样品 —橡皮绝缘电缆	在2008年布拉格举行的第45次CTL全体会议上获得批准

问题:

请进一步明确“根据IEC60245进行测试时所选样品表”。

决议:

请参见附表1。

注释:

当CB测试证书覆盖了所有颜色，它可能足以测试白色和黑色。

每个样品长度应不小于50m。在尺寸较大的情况下，可以采用较短的长度。

“近似最小(最大)横截面”是指最小(最大)截面或比相关标准中的最小(最大)截面更大(更小)的一个规格。

“近似最小（最大）线芯数字”是指最小（最大）线芯数字或者比相关标准中的线芯最小数字更多（更少）的一个规格。

CHCT

表1 根据IEC60245进行测试时所选样品表

相关代码编号	相关线芯数字和标称截面积	颜色	电缆和软线的类型	待测样品的数量和大小
60245 IEC 03	全部	全部	导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆	1个近似最小截面的样品， 1个近似最大截面的样品
60245 IEC 53	全部	全部	普通强度橡套软线	1个近似最小横截面和近似最大的线芯数字的样品， 1个近似最大横截面和近似最小的线芯数字的样品
60245 IEC 57	全部	全部	普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软线	1个近似最小横截面和近似最大的线芯数字的样品， 1个近似最大横截面和近似最小的线芯数字的样品
60245 IEC 66	全部	全部	重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆	1个近似最小横截面和近似最大的线芯数字的样品， 1个近似最大横截面和近似最小的线芯数字的样品
60245 IEC 58 60245 IEC 58f	全部	全部	装饰回路用氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电缆	1个圆形样品， 1个扁形样品
60245 IEC 70	全部	全部	正常使用的编织电梯电缆	1个近似最大线芯数字的样品
60245 IEC 74	全部	全部	正常使用强度橡套电梯电缆	1个近似最大线芯数字的样品

表1 根据IEC60245进行测试时所选样品表

相关代码编号	相关线芯数字和标称截面积	颜色	电缆和软线的类型	待测样品的数量和大小
60245 IEC 75	全部	全部	正常使用的氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆	1个近似最大线芯数字的样品
60245 IEC 81	全部	全部	橡套电焊机电缆	1个近似最小横截面的样品， 1个近似最大横截面的样品
60245 IEC 82	全部	全部	氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电焊机电缆	1个近似最小横截面的样品， 1个近似最大横截面的样品
60245 IEC 04	全部	全部	导体最高温度110℃，750V耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘单芯无护套电缆	1个近似最小横截面的样品， 1个近似最大横截面的样品， 1个实心导体的样品， 1个绞合导体的样品
60245 IEC 05	全部	全部		1个近似最小横截面的样品， 1个近似最大横截面的样品，
60245 IEC 06	全部	全部	导体最高温度110℃，500V耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘单芯无护套电缆	1个样品
60245 IEC 07	全部	全部		1个样品
60245 IEC 86	全部	全部	橡皮绝缘和护套高柔软性电缆	1个近似最小横截面和近似最大的线芯数字的样品

表1 根据IEC60245进行测试时所选样品表

相关代码编号	相关线芯数字和标称截面积	颜色	电缆和软线的类型	待测样品的数量和大小
60245 IEC 88	全部	全部	交联聚氯乙烯绝缘和护套高柔性电缆	1个近似最小横截面和近似最大的线芯数字的样品
60245 IEC 89	全部	全部	乙丙橡皮绝缘编织高柔软性电缆	1个近似最小横截面和近似最大的线芯数字的样品

CHCT